

INCHIOSTRI "HYDROFONDI"

Serie 429

TIPO DI STAMPA	Flessografica, Rotocalco.
SUPPORTO PRINCIPALE	Pelleaglio, Carta smaltata.
ALTRI SUPPORTI	Carta in genere.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua (diluizione consigliata 5-10%); miscela Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la velocità di essiccazione, nostro prodotto "VELOCIZZANTE HYDRO" cod. 400D/001).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen Glicoli; nostro prodotto "ADDITIVO ANTIMBARCANTE" cod. 550/13V (dosaggio consigliato 2-5%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscela Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	Inchiostro idoneo alla stampa di fondi pieni; formulabili sia nella versione opaca (pelle di pesca) che nella versione brillante, possono essere stampati con uno o due passaggi. Buona resistenza al graffio e allo sfregamento.
NOTE PARTICOLARI	Inchiostri formulati per ridurre al minimo l'imbarco della carta, all'occorrenza può essere aggiunto l'"ADDITIVO ANTIMBARCANTE" cod. 550/13V (2-5%). Si consiglia di non lasciare seccare l'inchiostro sui rulli; se necessario, usare il "LAVA-RULLI" cod. 710/08 o altro detergente per aiutarsi nella pulizia della macchina.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 1°C e 35°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 25 Kg; Fusti 200 Kg; Cisterne 500-1000 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.