

INCHIOSTRI "HYDRONASTRI" Serie 466

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Polipropilene trattamento corona (minimo 38 dyne).
ALTRI SUPPORTI	Carta; Alluminio.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua (diluizione consigliata 0-10%); miscele Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la rapidità di asciugatura).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen glicoli; nostro prodotto "RITARDANTE HYDRO", cod. 550/06V (dosaggio consigliato 1-5%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati clichè in foto polimero resistenti a miscele Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	Inchiostri base acqua idonei per la stampa a specchio di film in Polipropilene successivamente spalmati con adesivo acrilico, a solvente o hot-melt. Inchiostro base acqua avente buona stampabilità, resistenza allo sfregamento, ottimo ancoraggio.
NOTE PARTICOLARI	Durante la stampa è necessario l'utilizzo di aria calda per garantire l'essiccazione dell'inchiostro e una sufficiente adesione al film. Per garantire un buon ancoraggio e tenuta alla colla, la spalmatura dovrebbe avvenire almeno 24 dopo la stampa. Si consigliano prove preliminari nel caso di stampe di nastri silenziosi con colla acrilica. Si raccomanda di non lasciare seccare l'inchiostro sui rulli; al termine della stampa, mantenere l'inchiostro in macinazione risciacquando i cilindri con acqua; una volta svuotato il calamaio, è buona norma un risciacquo con nostro sapone "LAVARULLI", cod. 710/08 (per la pulizia dell'Anilox risulta efficace e utile l'impiego di Acetato di etile).
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio intorno ai 20°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi da 25 Kg; Fusti da 200 Kg; Cisterne da 500-1000 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.