

INCHIOSTRI "ROTOART"

Serie 136

TIPO DI STAMPA	Rotocalco.
SUPPORTO PRINCIPALE	Carta (smaltata o kraft).
DILUENTI SUGGERITI	Acetato di Etile. Nostro diluente specifico: "DILUENTE ET100" cod.100D/025.
RITARDANTE	Metossi Propanolo (es. Dowanol PM), Glicol Eteri (es. Cellosolve). Nostro ritardante specifico: "RITARDANTE PM100" cod. 100D/013.
CARATTERISTICHE	Inchiostri idonei alla stampa di fondi. Possono essere formulati sia nella versione opaca che nella versione brillante. Buona resistenza al graffio e allo sfregamento.
NOTE PARTICOLARI	Agitare l'inchiostro prima dell'uso.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio intorno ai 20°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 20-25 Kg; Fusti 170 Kg; Cisterne 500-900 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.